

PRIMAIRE ÉPOXY POLYVALENT

- ✓ Sans solvant
- ✓ Bi-composant



Consommation

300 g/m² d'ÉPOFOND R / 150 g/m² de silice 0,03 - 0,2 mm.

Conditionnement

Kit de 10 kg :

- Composant RESINE : bidon de 7,9 kg
- Composant DURCISSEUR : bidon de 2,1 kg

Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

DOMAINE D'EMPLOI

- Imprégnations destinées à bloquer la porosité des surfaces horizontales et verticales avant application de couche intermédiaire et finition.
- Peut constituer un mortier de réparation avec ajout de silice (nids de poules...)

Support admis

Béton

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Température d'application : +10°C à +40°C.
- Hygrométrie de 80 % maxi. Température supérieure de 3°C au point de rosée.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quickfds.com.

Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.

Préparation des supports

Support béton :

- Le support doit être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires.
- Les bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours.
- La teneur en eau libre doit être inférieure à 4% de la masse sèche.
- Un primaire spécifique peut être nécessaire (nous consulter).
- Le support doit présenter une résistance en compression ≥ 25 MPa et en traction ≥ 1 MPa.
- Préparer le support par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage haute pression.

Support acier :

- Réaliser un sablage ou grenaillage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 μ en Rt (ISO 8501-1).
- Un primaire spécifique peut être nécessaire (nous consulter).

Autres supports : nous consulter.

Préparation du produit

- Mélanger la totalité des deux composants à l'aide d'un agitateur électrique.
- Laisser reposer 2 min.
- Malaxer à nouveau avant application.
- Peut être dilué au SOLVANT X1.
- En primaire, ajouter 1/3 de silice type F1 pour 2/3 d'ÉPOFOND R.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +23°C	
Durée pratique d'utilisation	15 min
Délai hors poussière	1 h 30
Sec au toucher	3 h
Délai de recouvrement	4 h à 2 jours
DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +10°C	
Délai hors poussière	3 h
Sec au toucher	5 h
Délai de recouvrement	5 h à 3 jours

- Appliquer à la raclette caoutchouc, au rouleau ou à la brosse.
- En cas de dépassement du délai de recouvrement ou de recouvrement avec un polyuréthane, saupoudrer de silice à refus.
- Nettoyer les outils au SOLVANT X1.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- Aspect : liquide incolore
- Classification : Famille I classe 6 b (NFT 36-005)
- Densité : 1,05
- Extrait sec en volume : 100%

- Rapport composant A/B en poids : 79/21
- Rapport composant A/B en volume : 2/1
- Dureté Shore D (à +23°C) : 78 à 1 jour et 78 au final (ISO 868)
- Point éclair : > 61°C